



Amendement
Sidérurgique
Poudre

**UN COCKTAIL DYNAMISANT
POUR VOS CULTURES !**

CALSID



meac
L'innovation plein champ

AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE

NF U 44-001
AMENDEMENT SIDÉRURGIQUE

Caractéristiques produit* :

48,5 %

Oxyde de Calcium (CaO) total
dont **49 %** sous forme Silicate

5 %

Oxyde de Magnésium (MgO) total
dont **5 %** sous forme Silicate

2 %

Anhydride Phosphorique (P₂O₅) total
sous forme silico-phosphate.

54


Valeur Neutralisante (VN)
[ou **33** en équivalent HO⁻]

Finesse

97 % du produit passant au tamis de **560 μm** (0,56 mm)
80 % du produit passant au tamis de **200 μm** (0,2 mm)
50 % du produit passant au tamis de **88 μm** (0,088 mm)

Fe-Cu-Mn-
Mo-Se-Zn

Oligo-éléments
Origine naturelle, indispensables aux plantes.



*Caractéristiques produit susceptibles de varier dans le temps et en fonction des sites de production, seuls l'étiquette et le bon de livraison font foi des teneurs effectivement revendiquées.

Les Laitiers d'Acierie de Conversion (LAC, ex "Scories") contiennent du silicium de l'ordre de 6 % (Si), sous forme de Silico-phosphates de calcium et de magnésium. Ces silicates confèrent aux LAC une Valeur Neutralisante (VN) qui les classe comme une base, entre les carbonates et les oxydes.

Conditionnement :

Forme Produit : Pulvé
Conditionné en Vrac