



AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE

NF U 44-001

AMENDEMENT SIDÉRURGIQUE

Caractéristiques produit*

48,5 %	Oxyde de Calcium (CaO) total dont 49 % sous forme Silicate
5 %	Oxyde de Magnésium (MgO) total dont 5 % sous forme Silicate
2 %	Anhydride Phosphorique (P2O5) total sous forme silico-phosphate.
54	Valeur Neutralisante (VN) [ou 33 en équivalent HO ⁻]
Finesse	97 % du produit passant au tamis de 560 µm (0,56 mm) 80 % du produit passant au tamis de 200 µm (0,2 mm) 50 % du produit passant au tamis de 88 µm (0,088 mm)
Fe-Cu-Mn- Mo-Se-Zn	Oligo-éléments Origine naturelle, indispensables aux plantes.

*Caractéristiques produit susceptibles de varier dans le temps et en fonction des sites de production, seuls l'étiquette et le bon de livraison font foi des teneurs effectivement revendiquées.

Les Laitiers d'Acierie de Conversion (LAC, ex "Scories") contiennent du silicium de l'ordre de 6 % (Si), sous forme de Silico-phosphates de calcium et de magnésium. Ces silicates confèrent aux LAC une Valeur Neutralisante (VN) qui les classe comme une base, entre les carbonates et les oxydes.

Présentation Produit

Poudre Vrac

Stockage : demandez conseil à votre animateur MEAC