

CALCISOUFFL MG UAB

Carbonate double de Calcium et Magnésium naturel non séché d'origine sédimentaire
 Amendement Minéral Basique conforme à la norme NF U44-001



	Granulométrie											Chimie				
	0.080 mm	0.160 mm	0.315 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	3.15 mm	4 mm	5 mm	6.3 mm	8 mm	CaO brut	MgO brut	SC	VN	H2O
Norme / brut		50		80					97			27	16	10	50	10.0
Moyenne / sec												30.5	18.7		56	
Moyenne / brut	45.4	78.8	89.2	91.2	93.6	95.6	96.9	97.6	98.5	99.2	99.8	28.1	17.2	19	52.2	8.5



Pour remonter un PH : en fonction de l'analyse de sol :

Modiication de PH recherché	Quantité d'unités de Cao Mgo à apporter en fonction de la valeur de la CEC		
	5 (sable)	10 (limon)	15 (argile)
5 à 6	1600 VN	2300 VN	3000 VN
6 à 6.5	1000 VN	1550 VN	2100 VN

PRODUIT UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE conformément au règlement (UE) 2018/848 art.24

